

بررسی میزان ریز نشت در ترمیم‌های کامپازیت رزین نوری کلاس II با استفاده از روش open sandwich با دو نوع آمالگام

دکتر علی اسکندری‌زاده^۱ و دکتر نگین خلیل‌زاده مقدم^۲

خلاصه

جهت بررسی میزان ریز نشت در لبه‌های سرویکال قرار گرفته در سمتوم حفرات کلاس II ترمیم‌های کامپازیت با عامل باندینگ Syntac، همراه یا بدون بیس سرویکال آمالگام و همچنین مقایسه کردن ریز نشت در مارجین اکلوژال ترمیم‌ها و حد فاصل کامپازیت و آمالگام، تحقیق زیر بر روی ۶۸ دندان پرمولر کشیده شده انجام شد. ۶۸ حفره کلاس II به شکل slot در دندان‌های مذکور تهیه شد. دندان‌ها به طور تصادفی در چهار گروه تقسیم و به صورت زیر ترمیم شدند: گروه الف: آمالگام سینا + عامل باندینگ syntac + کامپازیت tetric (تکنیک ساندویچ). گروه ب: آمالگام Luxalloy + عامل باندینگ syntac + کامپازیت tetric (تکنیک ساندویچ). گروه ج: عامل باندینگ + کامپازیت (کنترل ۱). گروه د: آمالگام سینا (کنترل ۲). سپس دندان‌ها ترموسایکل شده و در فوشین قرار گرفتند. میزان ریز نشت مارجین‌ها به وسیله بررسی درجه نفوذ رنگ در برش‌های دندان‌های ترمیم شده در زیر استریومیکروسکوپ با بزرگنمایی ۷/۵- به دست آمد. به منظور تحلیل آماری داده‌ها از آزمون‌های آماری Kruskal-wallis و Mann-whitney-u استفاده شد. اگرچه ریز نشت مارجینال به طور کامل حذف نشده بود ولی تکنیک ساندویچ به طور قابل ملاحظه‌ای ریز نشت کمتری نسبت به تکنیک معمولی (کامپازیت + Syntac) در مارجین‌های سرویکال نشان داد. همچنین تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین آمالگام سینا و Luxalloy در لبه‌های اکلوژال و سرویکال مشاهده نشد.

واژه‌های کلیدی: ریز نشت، بیس آمالگام، کامپازیت نوری، تکنیک ساندویچ

۱- استادیار بخش ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی کرمان ۲- دندانپزشک

مقدمه

عدم تطابق بین ماده ترمیمی و دندان و به دنبال آن ریز نشست بزاق و عوامل میکروبی، سبب صدمه به نسج سخت و پالپ دندان شده و مشکلاتی از قبیل پوسیدگی‌های ثانویه، تغییر رنگ لبه‌های ترمیم، افزایش حساسیت، تحریک پالپ دندان و به دنبال آن نکروز پالپ را در بر دارد. مشخص است که Seal مناسب در سطح مینایی ترمیم کامپازیتی توسط تکنیک اسیداج به دست می‌آید. با استفاده از این تکنیک یک باند میکرومکانیکال بین کامپازیت و مینا بوجود آمده که علاوه بر افزایش گیر، سبب تطابق بهتر در لبه‌های ترمیم گشته که نتیجه آن کاهش ریز نشست خواهد بود (۵). اما دسترسی به Seal عاج و سمان به سادگی میسر نمی‌باشد. عاج دارای انرژی سطحی خیلی پایین و طبیعتی هیدروفوبیک می‌باشد که باند رزین هیدروفوب را به آن مشکل می‌سازد. همچنین، عبور مایع داخل توبول‌ها، مانع از باند شدن رزین با عاج می‌شود (۵).


یکی از عیوب اصلی مواد ترمیمی رزینی، ضعف در چسبیدن آن به نسج دندان می‌باشد. تا به امروز هیچ سیستم ترمیمی کامپازیت رزین به طور کامل چسبندگی به دیواره‌های عاجی و سمتموم حفره نداشته و به این ترتیب داشتن ماده ترمیمی و تکنیکی که بتواند از پیشرفت پوسیدگی‌های ثانویه در این نواحی پیشگیری کند، کمک بزرگی است (۷).

اما به هر حال مواد ترمیمی کامپازیت رزین، اغلب ماده انتخابی ترمیم زیبایی دندان‌های خلفی می‌باشد. اگرچه در سال‌های اخیر در خصوصیات فیزیکی این مواد پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما بعضی از خواص فیزیکی آنها نظیر انقباض پلیمریزاسیون باید قبل از اینکه به عنوان ماده انتخابی مورد توجه قرار گیرند، بهبود یابد (۷).

در اثر این انقباض، مواد از لبه‌های جینیجیوال ترمیم‌های کلاس II دور شده و باعث ایجاد درز و در نتیجه ریز نشست و نهایتاً سبب ایجاد پوسیدگی ثانویه خواهند شد. روش‌هایی جهت کاهش این اثر انقباضی توصیه شده است. از جمله این روش‌ها، روش ساندویچ آمالگام است که در آن از ویژگی سیل (Seal) بهتر آمالگام در مارجین‌های سرویکال و ظاهر زیبای مواد کامپازیتی استفاده شده است (۱۷).

در روش ساندویچ، آمالگام در حد فاصل کامپازیت و لبه سرویکال حفره قرار داده می‌شود (شکل ۱).

Hovav و همکاران میزان ریز نشست ترمیم‌های کامپازیت با عامل باندینگ عاجی سوپر باند در حفرات کلاس II دندان‌های شیری را با و بدون بیس سرویکال آمالگام مقایسه کردند و نتیجه



شکل ۱: شکل شماتیک از روش Open Sandwich

گرفتند که تکنیک ساندویچ ریز نشست کمتری نسبت به ترمیم کامپازیت + اسکاچ باند II دارد. (۱۴) همچنین میزان ریز نشست در ترمیم‌های مرکب کامپازیت - آمالگام توسط Kossa و نیز قدرت باند بین آمالگام و کامپازیت توسط Ruse و همکاران مورد بررسی قرار گرفته است (۱۷،۲۰).

روش ساندویچ آمالگام در تحقیقات خارجی و با استفاده از آمالگام خارجی مورد ارزیابی قرار گرفته است (۱۴،۱۷،۲۰). اما نظر به اینکه در ایران اکثر دندانپزشکان از آمالگام ایرانی استفاده می‌نمایند و با توجه به حجم گسترده مصرف محصولات آمالگام ساخت داخل، بر آن شدیم تا با انجام این تحقیق، روش مذکور را با آمالگام ایرانی بررسی و نتایج آن را با آمالگام خارجی مقایسه نماییم.

هدف از این مطالعه *in vitro* تعیین میزان ریز نشست در مارجین‌های سرویکال قرارگرفته در سمتموم ترمیم‌های کامپازیت رزین خلفی کلاس II، با استفاده از روش Open Sandwich با آمالگام ایرانی و خارجی و مقایسه آنها با یکدیگر بود. همچنین در این تحقیق میزان ریز نشست در حد فاصل آمالگام و کامپازیت و نیز در مارجین‌های اکلوزال ترمیم‌ها نیز بررسی شد.

مواد و روش کار


تعداد ۶۸ دندان پرمولر دائمی بدون پوسیدگی که به دلایل ارتودنسی یا سایر علل کشیده شده بودند، انتخاب شده و به منظور جلوگیری از خشک شدن نمونه‌ها، در مخلوط الکل - گلیسرین و در دمای اتاق قرار گرفتند. روی هر دندان یک حفره نوع Proximal slot (کلاس II) توسط توربین و فرزفیشور الماسی شماره ۰/۹ به همراه اسپری آب و هوا تهیه شد. عرض باکولینگوال حفره در حدود ۴mm و عمق آن به اندازه‌ای بود که کف جینیجیوال حفره در سمان و عاج قرار گیرد (شکل ۲).

Increment عمودی با کال، لینگوال و میانی، باکس پروگزیمال ترمیم شد. برای هر Increment ۴۰ ثانیه نور جداگانه به ترتیب از با کال، لینگوال و اکلوزال تابانده شد.


گروه ب: حفرات با استفاده از آمالگام خارجی Luxalloy + عامل باندینگ Syntac + کامپازیت نوری Tetric ترمیم شدند. مراحل ترمیم مشابه گروه الف بود اما بجای آمالگام ایرانی از آمالگام خارجی استفاده شد.

گروه ج: (کنترل ۱): در این گروه حفرات بوسیله عامل باندینگ Syntac + کامپازیت نوری Tetric ترمیم شدند. همه مراحل مشابه گروه الف و ب بود، با این تفاوت که در اینجا از آمالگام استفاده نشد.

گروه د: (کنترل ۲): حفرات تنها با استفاده از آمالگام ایرانی سینالوکس ترمیم شدند (شکل ۳).



شکل ۲: تهیه حفرة Proximal slot (کلاس II) با عرض باکولینگوال حدوداً ۴mm و کف جنجیوال در عاج یا سمان بر روی کلیه دندان‌های پرموثر دائمی انجام گردید.



شکل ۳: دندان‌ها به سه روش ترمیم شدند: دو گروه اول و دوم با تکنیک ساندویچ (دندان سمت راست)، گروه سوم با آمالگام (دندان میانی) و گروه چهارم با کامپازیت نوری (دندان سمت چپ)

همه ترمیم‌های فوق با استفاده از فرز مخصوص پرداخت کامپازیت به منظور کاهش خشونت سطحی پرداخت شدند. برای جلوگیری از خشک شدن (dehydration)، دندان‌ها به مدت یک هفته در رطوبت ۱۰۰٪ و دمای ۳۷°C نگهداری گردیدند.

سپس تمام گروه‌ها ۷۰۰ دور ترموسایکل شدند. هر دور حدود ۱۰۵ ثانیه و مدت زمان هر حمام آب ۴۵ ثانیه و فاصله زمانی بین دو حمام ۱۵ ثانیه بود. درجه حرارت آب گرم ۴۰±۵۴°C و دمای آب سرد ۴±۲°C بود.

بعد از اتمام ترموسایکلینگ، در فاصله ۱/۵mm از لبه‌های ترمیم، دندان‌ها با دو تاسه لایه لاک ناخن پوشانده شده و سپس از ناحیه تاج دندان‌ها بطور وارونه در محلول ۰/۵٪ فوشین بازی به مدت ۲۴ ساعت، در دمای ۳۷°C قرار گرفتند. (محلول فوشین از

بعد از تراش، دندان‌ها در سرم فیزیولوژی و در دمای اتاق نگهداری شدند و برای جلوگیری از آلودگی مرتباً سرم آنها عوض می‌شد. سپس دندان‌ها بطور تصادفی به ۴ گروه تقسیم و به روش‌های زیر ترمیم شدند:

گروه الف: حفرات با استفاده از آمالگام ایرانی سینالوکس (آمالگام ایرانی سینالوکس - ساخت کارخانه شهید فقیهی) + عامل باندینگ Syntac + کامپازیت نوری Tetric (Vivadent-Liechtenstein) به صورت زیر ترمیم شدند:

ابتدا لایه‌ای به ضخامت تقریبی ۱/۵mm آمالگام در کف جنجیوال حفرة فشرده شد. آنگاه دیواره‌های مینایی حفرة توسط اسیدفسفریک ۳۷٪ به مدت ۳۰ ثانیه آج و سپس ۱۵ ثانیه با آب شستشو و خشک گردید. آنگاه عامل باندینگ طبق دستور کارخانه سازنده و بصورت زیر استفاده شد:


۱- Syntac Primer (Enamel - Dentin bonding) با استفاده از برس مخصوص روی مینا و عاج قرار گرفت و بعد از ۱۵ ثانیه با اسپری هوا خشک گردید.

۲- Syntac Adhesive (Enamel - Dentin bonding) به همان صورت روی مینا و عاج قرار گرفت و بعد از ۱۰ ثانیه خشک گردید.

۳- Vivadent Helio bond (Vivadent) که عامل باندینگ نوری بر پایه دی‌متاکریلات است، روی مینا و عاج قرار گرفت و بلافاصله اضافات آن بوسیله اسپری هوا گرفته شد. سپس ۲۰ ثانیه به طور مستقیم با استفاده از دستگاه لایت کیور (کولتن سونیس) به آن نور تابانده شد.

متعاقباً با استفاده از روش Incremental و با استفاده از سه

حل کردن ۱ گرم پودر فوشین بازی در ۲۰۰cc الکل اتیلیک به دست آمد (تصویر ۴).



تصویر ۴: دندان‌ها در فاصله ۱/۵ میلی‌متر از لبه‌های ترمیم، با دو تا سه لایه لاک ناخن پوشانده شده و از ناحیه تاج به طور وارونه در محلول ۰/۰۱۵٪ فوشین بازی بمدت ۲۴ ساعت و در دمای ۳۷°C قرار داده شدند.

بعد از نفوذ رنگ، دندان‌ها را کاملاً تمیز نموده و با دیسک الماسی و هندپیس همراه با آب ریشه‌های دندان‌ها قطع شدند. سپس دندان‌ها بطور جداگانه در مولدهای پلاستیکی قرار گرفته و آن را علامت‌گذاری کرده و داخل مولدها با پلی‌استر پرگردیده، به طوری که دندان‌ها نزدیک به سطح قرار گرفتند. بعد از اتمام زمان setting پلی‌استر، دندان‌ها آماده برش شدند. جهت برش مزیدویستال بود و از هر ترمیم حداقل دو برش به ضخامت تقریبی ۱mm بوسیله دیسک ذغالی تهیه شد.

پس نمونه‌ها جهت بررسی میزان نفوذ رنگ، مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفتند. بدین منظور از استریومیکروسکوپ Olympus (ساخت ژاپن) با بزرگنمایی ۷/۵ (۶۴) برابر استفاده شد و میزان نفوذ رنگ در کف جینجیوال، اکلوزال و حد فاصل آمالگام و کامپازیت بررسی شد.

نتایج ریزهشت در مارچین جینجیوال و بین آمالگام و کامپازیت بصورت مشابهی به ۴ درجه که توسط Fuks شرح داده شده است، تقسیم‌بندی شد (۱۴):

درجه ۰: هیچگونه نفوذ رنگی وجود ندارد (NO).
درجه ۱: نفوذ رنگ تا نیمی از عمق مزیدویستال با کس را در بر گرفته است (Minimal).

درجه ۲: نفوذ رنگ تمام عمق مزیدویستال با کس را در بر گرفته است ولی به دیواره اگزیمال نرسیده است (Moderate).


درجه ۳: نفوذ رنگ تمام عمق مزیدویستال با کس را در بر گرفته

است و شامل دیواره اگزیمال نیز می‌شود. (Severe)
نتایج ریزهشت در مارچین اکلوزال در چهار گروه اصلاح شده قرار گرفت:

درجه ۰: هیچگونه نفوذ رنگی وجود ندارد. (NO)
درجه ۱: نفوذ رنگ در طول دیواره اکلوزال محدود به مینا است. (Minimal)

درجه ۲: نفوذ رنگ تا نیمی از طول دیواره اکلوزالی رسیده است. (Moderate)

درجه ۳: نفوذ رنگ تمام دیواره اکلوزال ترمیم را فرا گرفته است. (Severe) (تصویر ۵).



شکل ۵: نمونه‌ها جهت بررسی میزان نفوذ رنگ و در نتیجه، میزان ریزهشت مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفتند. در شکل بالا درجه ریزهشت ۳ در کف جینجیوال و درجه ۰ در سطح اکلوزال و درجه یک بین آمالگام و کامپازیت مشاهده می‌شود.

به منظور تحلیل آماری یافته‌ها با توجه به رتبه‌ای بودن متغیرهای نشان دهنده میزان نفوذ رنگ، از آزمون غیر پارامتریک Kruskal-Wallis استفاده و بعد از معنی‌دار شدن اختلافات توسط این آزمون، جهت مشخص کردن تفاوت‌های دو به دوی گروهها از آزمون Mann-Whitney-u استفاده گردید.

لازم به ذکر است که دستگاه ترموسایکلینگ که جهت انجام پروسه تغییرات حرارتی نمونه‌ها مورد نیاز بود، با مساعدت معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در طی این مطالعه طراحی و ساخته شد.

نتایج

بعد از بررسی و تعیین درجه نفوذ رنگ نتایج آن بصورت زیر بدست آمد:

در سطح اکلوزال:

گروه الف: (آمالگام ایرانی + عامل باندینگ + کامپازیت) در ۷۰٪ نمونه‌ها درجه ریز نشی ۰ مشاهده شد.

گروه ب: (آمالگام خارجی + عامل باندینگ + کامپازیت) در ۷۴٪ نمونه‌ها درجه ریز نشی ۰ مشاهده شد.

گروه ج: (عامل باندینگ + کامپازیت) در ۷۳/۶٪ نمونه‌ها درجه ریز نشی ۰ مشاهده شد.

گروه د: (آمالگام ایرانی) در ۶۳٪ نمونه‌ها درجه ریز نشی ۰ مشاهده شد.

بقیه درجات نفوذ رنگ در جدول ۱ نشان داده شده است. در کف جینجیوال، مواردی که فاقد ریز نشی بوده‌اند بصورت زیر مشاهده شد.

گروه الف: در ۶۷/۵٪ موارد، گروه ب در ۶۶/۶٪ موارد، گروه ج در ۱۹٪ موارد و گروه د در ۶۰٪ موارد ریز نشی ۰

داشتند (جدول ۲).

نتایج تحلیل آماری کروسکال و لیس جهت مقایسه میزان نفوذ رنگ در چهار گروه در جدول (۳) مشخص شده است. با توجه به جداول و نتایجی که ذکر شد، میزان ریز نشی در سطح اکلوزال تفاوت آماری معنی داری نشان نمی‌دهد ($P=0/6$)، در حالی که اختلافات در مورد کف جینجیوال از نظر آماری معنی دار می‌باشند ($P<0/01$). بنابراین در مورد درجه نفوذ رنگ در کف جینجیوال، مقایسه دو به دو گروه‌ها توسط آزمون Mann withney-u با احتمال ۹۹ درصد به عمل آمد. (جدول ۴). اختلاف معنی داری از نظر میزان ریز نشی بین دو گروه الف و ج، ب و ج و نیز ج و د مشاهده شد ($P<0/01$). با توجه به نتایج جدول (۴) مقایسه گروه‌ها از نظر نفوذ رنگ در مارجین جینجیوال به صورت زیر است:

جدول ۱: درجه ریز نشی در سطح اکلوزال در چهار گروه

گروه	درجه ۰	درجه ۱	درجه ۲	درجه ۳
گروه الف	۷۰٪	۳۰٪	۰	۰
گروه ب	۷۴٪	۲۳/۶٪	۲/۴٪	۰
گروه ج	۷۳/۶٪	۲۴٪	۲/۴٪	۰
گروه د	۶۳٪	۳۱/۵٪	۵/۵٪	۰

گروه الف: (آمالگام ایرانی + عامل باندینگ + کامپازیت)

گروه ب: (آمالگام خارجی + عامل باندینگ + کامپازیت)

گروه ج: (عامل باندینگ + کامپازیت)

گروه د: (آمالگام ایرانی)

درجه ۰: هیچگونه نفوذ رنگی وجود ندارد.

درجه ۱: نفوذ رنگ در طول دیواره اکلوزال محدود به مینا است.

درجه ۲: نفوذ رنگ تا نیمی از طول دیواره اکلوزالی رسیده است.

درجه ۳: نفوذ رنگ تمام دیواره اکلوزال ترمیم را فراگرفته است.

جدول ۲: درجه ریز نشی در کف جینجیوال در چهار گروه

گروه	درجه ۰	درجه ۱	درجه ۲	درجه ۳
گروه الف	۶۷/۵٪	۳۰٪	۰	۲/۵٪
گروه ب	۶۶/۶٪	۳۱٪	۰	۲/۳٪
گروه ج	۱۹٪	۵۲/۵٪	۲۳/۸٪	۴/۷٪
گروه د	۶۰٪	۳۴/۴٪	۵/۴٪	۰

گروه الف: (آمالگام ایرانی + عامل باندینگ + کامپازیت)

گروه ب: (آمالگام خارجی + عامل باندینگ + کامپازیت)

گروه ج: (عامل باندینگ + کامپازیت)

گروه د: (آمالگام ایرانی)

درجه ۰: هیچگونه نفوذ رنگی وجود ندارد.

درجه ۱: نفوذ رنگ تا نیمی از عمق مزیدینتال Box

درجه ۲: نفوذ رنگ تمام عمق مزیدینتال باکس را در بر گرفته ولی به دیواره اگزیرال نرسیده است.

درجه ۳: نفوذ رنگ تمام عمق مزیدینتال باکس را در بر گرفته و به دیواره اگزیرال نیز رسیده است.

جدول ۳: نتایج تحلیل آماری Kruskal Wallis جهت مقایسه میزان نشت رنگ در چهار گروه در دو سطح

تحلیل آماری	میانگین رتبه	تعداد	شاخص	
			گروه	متغیر
Chi ² = ۱/۵۶ df = ۳ P = ۰/۶۶	۸۱/۲	۴۰	۱	سطح اکلوزال
	۷۸/۷۶	۴۲	۲	
	۷۸/۷۶	۴۲	۳	
	۸۷/۸۷	۳۸	۴	
Chi ² = ۳۵/۶۲۵ df = ۳ P = ۰/۰۰۰	۶۷/۵۵	۴۰	۱	کف جینجیوال
	۶۸/۱۷	۴۲	۲	
	۱۱۴/۳۱	۴۲	۳	
	۷۴/۶۶	۳۸	۴	

جدول ۴: مقایسه دویه دوی گروه‌ها از نظر میزان نفوذ رنگ گروه‌ها در کف جینجیوال

اعتبار آماری	Z	u - من ویشی	شاخص	
			گروه‌ها	
۰/۹۳	-۰/۰۸	۸۳۳	۲ و ۱	
۰/۰۰۰	-۴/۹۱۷	۳۷۸	۳ و ۲	
۰/۴۶۹	-۰/۷۲۴	۷۳۵	۴ و ۲	
۰/۰۰۰	-۴/۹۰۱	۳۵۵	۳ و ۱	
۰/۴۳۰	-۰/۷۸۹	۶۹۴	۴ و ۱	
۰/۰۰۰	-۴/۰۵۴	۴۰۹	۳ و ۴	

در این سطح در گروه الف در ۷۷/۵٪ و در گروه ب در ۸۸/۱٪ موارد ریز نشت ۵ مشاهده شد. با توجه به نتایج ذکر شده در سطح بین آمالگام و کامپازیت، اختلافات بین دو گروه الف و ب از نظر آماری معنی دار نبود.

بحث و نتیجه‌گیری

همانطور که در قسمت نتایج مشاهده شد، در هیچ یک از گروه‌ها تفاوت قابل ملاحظه‌ای از نظر ریز نشت در سطح اکلوزال وجود نداشت. اما مارجین جینجیوال گروه‌های الف و ب و د که در هر سه آمالگام روی کف جینجیوال بکار رفته بود، نسبت به گروه ج (کامپازیت) ریز نشت کمتری نشان دادند که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود ($P < ۰/۰۱$). در مجموع بین آمالگام ایرانی و خارجی از نظر تطابق با کف جینجیوال حفره اختلافات

جدول ۵: درجه ریز نشت بین آمالگام و کامپازیت

گروه	درجه ۰	درجه ۱	درجه ۲	درجه ۳
گروه الف	۷۷/۵٪	۲۲/۵٪	۰	۰
گروه ب	۸۸/۱٪	۱۱/۹٪	۰	۰

گروه الف: (آمالگام ایرانی - عامل باندینگ - کامپازیت)
گروه ب: (آمالگام خارجی - عامل باندینگ - کامپازیت)

گروه الف و ب و د تفاوت آماری معنی‌داری نداشتند اما میزان نفوذ رنگ در گروه ج از نظر آماری به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از سه گروه دیگر بود.

در سطح بین آمالگام و کامپازیت درجه نفوذ رنگ به صورت جدول (۵) می‌باشد.

رنگ، انقباض پلیمریزاسیون است و تنش‌های حرارتی در درجه دوم اهمیت قرار دارند. البته پرخه‌های حرارتی روی ترمیم‌های فلزی اثر بیشتری دارند و می‌توانند باعث تسریع ریزش شوند (۱۰، ۲۳، ۱۳).

استفاده از وارنیش یا لاینرهای دیگر در زیر آمالگام، همچنین نگهداری نمونه‌ها در بزاق مصنوعی برای کمک به تکامل فرآیند خوردگی (Corrosion) آمالگام ممکن بود Seal مارجین‌ها را بهتر کند. اگر چه وارنیش اگر قبل از اچ کردن با اسید بطور کامل از روی مینا پاک نشود، ممکن است مانع روند اسید اچ شود. به هر حال نتیجه بدست آمده از تطابق آمالگام (ایرانی و خارجی) قابل قبول بود ولی اگر متراکم کردن آمالگام با شدت بیشتری صورت می‌گرفت ممکن بود نتایج بهتری نیز بدست می‌آوردیم (۲۱، ۶). در سطح بین آمالگام و کامپازیت در دو گروه الف و ب به ترتیب ۷۷/۵٪ و ۸۸/۱٪ ریزش درجه (NO) ۰ را مشاهده کردیم که از نظر کلینیکی سیل قابل قبولی محسوب می‌شود. روشی که جهت حفظ و نگهداری کامپازیت بر روی آمالگام استفاده شد پیوند فیزیکی از طریق خشونت‌ها و سطح ناصاف آمالگام و پیوند شیمیایی بود که توسط عامل باندینگ Syntac به دست آمد. نشان داده شده است که در صورت ایجاد خشونت بر روی سطح آمالگام و استفاده مستقیم عامل باندینگ قبل از قرار دادن کامپازیت روی آن، ریزش کمتری نسبت به زمانی که سطح آمالگام اچ گردد، وجود دارد (۱۲). عامل باندینگ Syntac همچنین کمک مهمی در چسبندگی کامپازیت به عاج و بهبود Seal بود.

مهمترین خصوصیت یک Dentin bonding agent، توانایی نفوذ آن به داخل فضاهای عاجی در سطح ملکولی است. وقتی یک مونومر به عاج نفوذ می‌کند، در آنجا پلیمریزه می‌شود و یک لایه باردار تولید می‌کند. (لایه هیبرید). فرم گرفتن لایه هیبرید، هنگامی که رزین با کلاژن مخلوط می‌شود، کلید باند قوی با عاج است. این خطر وجود دارد که اچ کردن با اسید عاج را تا عمق ۵ میکرون دمیترالیزه کند. برای مثال وقتی نفوذ رزین ممکن است فقط ۴ میکرون باشد، یک ناحیه دمیترالیزه ۱ میکرونی در زیر لایه هیبرید ایجاد می‌شود که بوسیله مواد معدنی یا رزین محافظت نمی‌شود و به این دلیل از نظر ساختمانی ضعیف خواهد بود (۱۴، ۱۵). بنابراین ما در این مطالعه فقط مینا را اچ کرده و از اچ کردن عاج خودداری کردیم و از طرفی در دستور کارخانه سازنده نیز اچ نمودن عاج برای استفاده از syntac اختیاری است. اگر چه در این بررسی ریزش به طور کامل حذف نشد اما میزان آن در مارجین جینجیوال ترمیم‌های ترکیبی آمالگام - کامپازیت

اندکی مشاهده شد که از نظر آماری معنی دار نبودند. بنابراین با توجه به مطالب فوق مشخص گردید که Seal آمالگام (ایرانی و خارجی) در ناحیه سرویکال حفره بسیار بهتر از کامپازیت با عامل باندینگ Syntac بود، که احتمالاً علت آن با توجه به اینکه در مطالعه ما کف جینجیوال حفرات در سمان و عاج قرار داشت، باند ضعیف کامپازیت رزین با سمان و عاج، و از سوی دیگر انطباق بهتر آمالگام با نسج دندان است. البته حتی اگر در کف جینجیوال حفره مینا هم وجود داشته باشد باز هم باندینگ کامپازیت و مینای جینجیوال بسیار ضعیف است زیرا طبق تحقیق Holan و همکاران (۱۹۹۷) در ناحیه سرویکال حفرات کلاس II، تراش Butt-joint با Bevel معمولی غالباً به موازات و در امتداد منشورهای مینایی قرار می‌گیرد. در نتیجه اچ کردن در این ناحیه اتصال ضعیفی بوجود خواهد آورد. بنابراین حتی با وجود قرار گرفتن کف جینجیوال حفره در مینا، قدرت باند ایجاد شده با رزین در کف جینجیوال کمتر از نیروی کششی ناشی از انقباض پلیمریزاسیون خواهد بود. این باند در مورد سمان و عاج بسیار ضعیف تر از مینا می‌باشد، در نتیجه کشش رزین باعث ایجاد gap بین کامپازیت و نسج دندان خواهد شد (۱۳).

در مطالعه Hovav و همکاران (۱۹۹۵) مشابه چنین تحقیقی روی دندان‌های مولر شیری انجام گرفت و حفرات کلاس II به صورتی آماده شدند که کف جینجیوال آنها در مینا بود. آنها ریزش را در تکنیک Sandwich آمالگام / کامپازیت با تکنیک معمولی (کامپازیت رزین + لاینر Superbond D) و (کامپازیت + عامل باندینگ Scotch bond2) مقایسه کردند و نتیجه گرفتند که تکنیک Sandwich ریزش کمتری نسبت به کامپازیت + Scotch bond2 دارد اما کامپازیت + Super bondD نسبت به هر دوی آنها تطابق بهتری نشان داد. بطور کلی در دندان‌های شیری ریزش بیشتر نسبت به دندان‌های دائمی مشاهده می‌شود که این تفاوت مربوط به کاهش قدرت باند رزین کامپازیت با مینای دندان شیری است (۱۴). در تحقیق حاضر نیز که بر روی دندان‌های دائمی صورت گرفت حفرات کلاس II به شکل Slot طوری آماده شدند که کف جینجیوال آنها در سمتوم قرار داده شد و از عامل باندینگ syntac به عنوان liner استفاده گردید، نتایج حاصله موید برتری تکنیک ساندویچ آمالگام نسبت به تکنیک معمولی ترمیم کامپازیت خلفی در کاهش ریزش است.

ریزش نشسته سرویکال در کامپازیت رزین‌ها ممکن است به علت انقباض و انبساط در اثر تغییرات حرارتی (ترموسایکلینگ) ایجاد شود و دلیل آن می‌تواند اختلاف ضریب انبساط حرارتی این مواد با نسج سخت دندانی باشد. در واقع عامل اصلی نفوذ

استحکام دندان در نواحی کاسپ‌های ضعیف شده یا مینای بدون پشتیبان هستند (۲)، استفاده از تکنیک ساندویچ بجای ترمیم آمالگام معمولی در این موارد کمک کننده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود در مطالعات بعدی احتمال شکستن کاسپ‌های ضعیف شده در تکنیک ساندویچ با تکنیک معمولی ترمیم آمالگام مقایسه گردد.

در مطالعه ما به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواخت بودن نمونه‌ها در هیچکدام از گروه‌ها از کف‌بندی وارنیش و مواد باند کننده در زیر آمالگام استفاده نشد. استفاده از وارنیش، Dentin bonding primer و رزین‌های adhesive دیگر، ریز نشت ترمیم‌های آمالگام را به میزان زیادی کاهش می‌دهد (۶، ۱۵، ۱۶، ۲۲). بنابراین توصیه می‌شود در تحقیقات بعدی از وارنیش یا عوامل باندینگ مختلف در زیر آمالگام استفاده و بین آنها مقایسه صورت گیرد.

همچنین از آنجا که آمالگام‌های متداول (Conventional) به سبب داشتن فاز ۲، کروژن سریعتر و بیشتری دارند و مواد حاصل از کروژن سبب کاهش ریز نشت می‌شوند و نیز به دلیل آنکه آمالگام‌های Spherical بیش از انواع Admix ریز نشت دارند (۲۲)، توصیه می‌شود که در مطالعات بعدی از انواع آمالگام‌های فوق‌الذکر نیز استفاده شود.

تشکر و سپاسگزاری

بدین وسیله از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان خصوصاً جناب آقای دکتر فکری به دلیل نصیب و ثقل هزینه انجام طرح - آقایان عباس و منصور پویا به دلیل ساخت و مونتاژ دستگاه ترموسایکلینگ - جناب آقای دکتر علی‌اکبر حق‌دوست، سرکار خانم دکتر سیما نجومیان استادیار بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی مشهد و آقای دکتر مسعود پریخ به دلیل راهنمایی‌های ارزنده‌شان تشکر و قدردانی می‌شود.

به نحو قابل ملاحظه‌ای نسبت به پرکردگی‌های معمولی کامپازیت همراه با عامل باندینگ عاجی کمتر می‌باشد. همچنین در سطح بین آمالگام و کامپازیت نتایج قابل قبولی از نظر تطابق و چسبندگی بدست آوردیم که در مورد آمالگام ایرانی و خارجی تقریباً مشابه بود. در مورد ریز نشت در سطح اکلوزال میزان ریز نشت در گروه‌های کامپازیتی تقریباً کمتر از گروه د بود که فقط از روش معمولی ترمیم با آمالگام در حفزات خلفی استفاده گردیده که از این نظر شاید بتواند دلیلی بر برتری تکنیک ترمیم مرکب آمالگام - کامپازیت در مقایسه با روش معمولی ترمیم آمالگام دندان‌های خلفی باشد.

به هر حال این تحقیق که برای بررسی میزان ریز نشت در تکنیک ساندویچ آمالگام - کامپازیت و مقایسه دو نوع آمالگام ایرانی و خارجی انجام گرفت و احتمالاً اولین تحقیق از این دست در ایران می‌باشد، نشان دهنده کاهش ریز نشت و نتیجتاً افزایش دوام ترمیم‌های کامپازیتی در دندانه‌های خلفی و کاهش پوسیدگی ثانویه در آنهاست. زیرا عیب اصلی ترمیم‌های کامپازیت خلفی علاوه بر حساسیت تکنیکی، سایش، حساسیت دندان بعد از ترمیم و...، پوسیدگی ثانویه است (۴، ۷، ۱۵، ۱۸) که به نظر می‌رسد با استفاده از این شیوه کاهش قابل ملاحظه‌ای در میزان آن صورت بگیرد. همچنین استفاده از آمالگام ایرانی سینالوکس در مقایسه با آمالگام خارجی نتایج مشابهی از نظر تطابق مارجین‌ها به دست داد که می‌تواند بیانگر کیفیت مناسب آمالگام ایرانی در مقایسه با آمالگام خارجی از نظر میزان ریز نشت باشد.

البته باید در نظر داشت که در بعضی موارد که گسترش باکال حفزه به لحاظ زیبایی به دندانپزشک اجازه استفاده از ترمیم‌های توام آمالگام - کامپازیت را نمی‌دهد، در استفاده از این تکنیک محدودیت وجود دارد.

از آنجا که ترمیم‌های کامپازیتی دارای قابلیت افزایش

Summary

Investigation of Microleakage in CL II Composite Resin Restorations with Two - Type of Amalgams in Open Sandwich Technique

A. Eskandari zadeh, DDS¹., N. Khalilzadeh Moghaddam, DDS².

1. Assistant Professor, Restorative Department, Kerman Dental School, 2. Dentist

The aim of this study was to determine the microleakage at the cervical margin of the class II composite resin syntac with and without a cervical amalgam base and to compare microleakage restoration at the occlusal margins of restorations and interface of amalgam and composite. 68 extracted

sound permanent premolar were used. 68 class II slot cavities were prepared in these teeth. The teeth were randomly divided into four groups, and restored as follows; Group A: Amalgam (Cinalux) + Syntac (bonding agent) + composite (Tetric) (sandwich technique) Group B: Amalgam (Luxalloy) + syntac + composite (tetric) (Sandwich technique). Group C: Syntac + composite (Control 1). Group D: Amalgam (Cinalux) (Control 2). Then the teeth were thermocycled, and immersed in the fuchsin. Marginal leakage was assessed by the degree of dye penetration on sections of the restored teeth, under stereo microscope at 7.5 magnification. For analysis of data non parametric statistic tests (Kruskal-wallis and Mann withney-u) were used. Although marginal leakage was not completely eliminated, Sandwich technique exhibited significantly less leakage at the cervical margins than conventional method (Syntac/Tetric composite) and also there was no significant difference between Cinalux and Luxalloy amalgams, at the cervical and occlusal margins.

Journal of Kerman University of Medical Sciences, 2001; 8(1): 17-26

Key Words: Microleakage, Amalgam base, Light cured composite, Sandwich technique

منابع

۱. معظی، مصطفی، علاقه‌بندزاده، همایون: بررسی تأثیر وجهای هادی‌نور داخل ترمیم در کاهش ریز نشت سرویکالی ترمیم‌های کامپازیتی. طرح تحقیقاتی، دانشکده دندانپزشکی مشهد، سال ۱۳۷۶، ص ۱۰-۴.
۲. یاسینی، اسماعیل و اسکندری‌زاده، علی: بررسی کلینیکی درمان دندان‌های خلفی با مینای بدون پشتیبان، با استفاده از کامپازیت خلفی. پایان نامه تخصصی دکترای دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال ۱۳۷۳-۷۴، ص ۶۹-۶۷.
3. Arcoria CJ, Kelly GT, Icenhower TJ and Wagner MJ. Microleakage in amalgam restorations following burnishing, polishing and time-varied thermocycling. *Gen J Dent* 1992; 40(5): 421-4.
4. Bowen RL, Nemoto K and Rapson JE. Adhesive bonding of various materials to hard tooth tissues: forces developing in composite materials during harden. *J Am Dent Assoc* 1983; 106(4): 475-477.
5. Bunocore MG. A simple method of increasing the adhesion of acrylic filling materials to enamel surface. *J Dent Res* 1955; 34: 849.
6. Carr GB and Bentkover SK. Surgical endodontics. In: Cohen S and Burns RC (Eds). *Pathways of the pulp*. 7th ed., St. Louis, Mosby, 1998; P636-639.
7. Chan KC, Denehy GE and Swift EJ. Microleakage of seven dentin bonding agents. *J Esthet Dent* 1990; 2(6): 159-161.
8. Coradazzij I, Hadavi F and Asgar K. Effect of Condensers on adaptability and microporosity of amalgam restorations. *J Pedod* 1983; 8(1): 57-70
9. Darbyshire PA, Messer LB and Douglas WH. Microleakage in class II composite restorations bonded to dentin thermal and load cycling. *J Dent Res* 1988; 67(3): 585-587.
10. Eakle WS. Effect of thermal cycling on fracture strength and microleakage in teeth restored with a bonded composite resin. *Dent Mater* 1986; 2(3): 114-117
11. Fanian F, Hadavi F and Asgar K. Marginal leakage of dental amalgams:

- Effect of cavity varnish and burnishing. *J Can Dent Assoc* 1984; 50(6): 484-487.
12. Hadavi F, Hey JH and Ambrose ER. Assessing microleakage at the junction between amalgam and composite resin: A new method *in vitro*. *Oper Dent* 1991; 16(1): 6-12
 13. Holan G, Eidelman E and Wright GZ. The effect of internal bevel on marginal leakage at the approximal surface of class II composite restoration. *Oper Dent* 1997; 22(5): 217-221.
 14. Hovav S, Holan G, Lewinstein I and Fuks AB. Microleakage of class II superbond-lined composite restorations with and without a cervical amalgam base. *Oper Dent* 1995; 20(2): 63-67.
 15. Jordan RE and Suzuki M. Posterior composite restoration: Where and who they work best. *J Am Dent Assoc* 1991; 122(12): 30-37.
 16. King KT, Anderson RW, Pashley DH and Pantera EA. Longitudinal evaluation of the seal of endodontic retrofillings. *J Endod* 1990; 16(7): 307-310.
 17. Kossa AP. Microleakage in a hybrid amalgam - Composite restoration. *Gen Dent* 1987; 35(4): 289-291.
 18. Mangum FI Jr, Berry EA, De Schepper E and Rieger MR. Microleakage of incremental versus compression matrix bulk filling of cervical resin composite restoration. *Gen Dent* 1994; 42(4): 304-308.
 19. Ogura H, Hadavi F and Aagar K. Measurement of resistance of amalgam mixes to condensation. *J Dent Res* 1983; 62(8): 930-932.
 20. Ruse ND, Sekimoto RT and Feduik D. The effect of amalgam surface preparation on the shear bond strength between composite and amalgam. *Oper Dent* 1995; 20(5): 180-185.
 21. Smales RJ. Longevity of low and high-copper amalgams analyzed by preparation class, tooth site, patient age and operator. *Oper Dent* 1991; 16(5): 162-168.
 22. Staninec M. Summaries of clinically relevant studies of dental materials from the 1994 meeting of the international association for dental research. *Gen Dent* 1995; 43(3): 278-290.
 23. Taylor MJ and Lynch E. Microleakage. *J Dent* 1992; 20(1): 3-8.