

## بررسی مقایسه‌ای میزان ریزش ترمیم‌های ریختگی کامل تاجی (کراون) با دو سمان زینک فسفات

دکتر پرویز امینی<sup>۱</sup>، دکتر سارا پویا<sup>۲</sup>

### خلاصه

شاخص‌های انتخاب سمان توسط دندانپزشک شامل ضخامت لایه‌ای، استحکام، حلالیت و میزان ریزش سمان می‌باشد. از آنجایی که مهم‌ترین عامل عدم موفقیت رستوریشن‌های متال سرامیک ریزش آن است، مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای ریزش دو سمان زینک فسفات آریادنت و هاروارد انجام پذیرفت تا چنانچه تفاوتی در میزان ریزش نباشد در آینده بتوان از سمان زینک فسفات آریادنت که دسترسی به آن برای دندانپزشکان راحت‌تر است استفاده شود. بر روی چهل دندان سالم پره‌مولر فک بالا که برای درمان ارتودنسی کشیده شده بودند، تراش استاندارد برای رستوریشن‌های متال - سرامیک داده شد. خط خاتمه تراش در سطح لیپال شولدر و در سطح لینگوال چمفر بود. پس از آماده شدن کوپینگ‌ها، نمونه‌ها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند و یک گروه با سمان زینک فسفات آریادنت و گروه دیگر با سمان زینک فسفات هاروارد سمان شده و سپس برای دو نیم شدن برش باکولینگوالی داده شدند. میزان ریزش دای در دو گروه با استریومیکروسکوپ اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل آماری به وسیله تست نان پارامتریک Willcoxon انجام شد. نتایج نشان داد که میانگین ریزش دای در سمان زینک فسفات آریادنت در سطوح باکال ( $1/4 \pm 1/17$  میلی‌متر) و لینگوال ( $1/81 \pm 1/4$  میلی‌متر) و در سمان زینک فسفات هاروارد در این سطوح (به ترتیب  $1/71 \pm 0/84$  و  $1/97 \pm 1/05$  میلی‌متر) بود. میانگین ریزش دای در سمان آریادنت کمتر بود و تفاوت معنی‌داری بین ریزش در دو گروه وجود نداشت.

واژه‌های کلیدی: سمان، ریزش، تطابق لبه‌ای، زینک فسفات

۱- استادیار گروه پروتز ثابت، دانشکده دندانپزشکی، ۲- دندانپزشک، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی کرمان

دریافت مقاله: ۱۳۸۳/۶/۲۵ دریافت مقاله اصلاح شده: ۱۳۸۳/۱۲/۳ پذیرش مقاله: ۱۳۸۳/۱۲/۱۹

## مقدمه

اصولاً پروتز ثابت علم و هنر بازسازی دندان‌های تخریب شده و یا جایگزین کردن دندان‌های از دست رفته توسط انواع رستوریشن‌ها می‌باشد. تطابق لبه‌های رستوریشن، استحکام و حلالیت سمان جهت جلوگیری از ریزش از موارد حساس بیولوژیکی می‌باشد (۱۷، ۱۶، ۱۲). مهم‌ترین عمل سمان‌ها گیر و سیل رستوریشن روی دندان تراش داده شده است. سمان‌های قوی برای رستوریشن‌های دائمی و سمان‌های ضعیف برای رستوریشن‌های موقت به کار می‌روند (۷۸).

سمان پس از سخت شدن مقداری گیر مکانیکی یا شیمیایی به رستوریشن می‌دهد. برای حفظ انطباق و اجتناب از ریزش، کاهش میزان حلالیت و به دست آوردن مقاومت کافی الزامی است تا از شکستن زائده‌های کوچک سمان به طرف دندان یا رستوریشن جلوگیری شود (۳).

تحقیقات زیادی در مورد سمان‌های دندانی انجام شده و نتایج نشان می‌دهد که میزان فضای باز مارژین و ریزش در سمان‌های مختلف متفاوت است. Piwowarczyk و همکارانش در سال ۲۰۰۳ استحکام خمشی و فشاری سمان‌های رزینی و گلاس آینومر و زینک فسفات را بررسی کرده و نتیجه گرفته‌اند که سمان‌های رزینی قوی‌تر از سمان‌های گلاس آینومر و زینک فسفات بوده و ریزش کمتری دارند (۱۵).

تحقیق Piemjai و همکاران در سال ۲۰۰۲ نشان داد که سمان ادهزیورزین می‌تواند میزان ریزش را به طور مؤثری کاهش دهد (۱۳). Coleman و همکاران در سال ۲۰۰۱ پس از اندازه‌گیری میزان نفوذ لیپولی ساکارید دکستران توسط فلورسنت روی سمان کروان ریختگی طلا با سمان‌های زینک فسفات، گلاس اینومر و ادهزیورزین نشان دادند که میزان نفوذ در هر سه سمان یکسان و غیر قابل توجه است (۶).

Lindquist و همکاران در سال ۲۰۰۱ پس از بررسی میزان ریزش کران‌های سمان شده با زینک فسفات و گلاس آینومر تقویت شده در شرایط ایده‌آل و آلوده گزارش کردند که سمان گلاس آینومر در هر دو شرایط ریزش کمتری دارد (۱۱).

نتایج تحقیق Pilo & Cardash در سال ۱۹۹۸ نشان داد که نشست ناکامل کران قویاً در ارتباط با نشانند آن به

صورت کج و زاویه‌دار است و چنانچه راه‌هایی برای بهتر نشانند کران در نظر گرفته نشود ضخامت لایه‌ای (Film thickness) سمان زینک فسفات مورد تأیید ADA قرار نمی‌گیرد (۱۴). تحقیقات White در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۲ و Tjan در سال ۱۹۹۲ نشان داد که استفاده از سمان‌های رزینی و دنتین باندینگ باعث کاهش ریزش سمان خواهد شد و بیشترین ریزش به ترتیب در سمان‌های زینک فسفات، پلی‌کربوکسیلات و رزینی می‌باشد (۲۳، ۲۱، ۱۸). در سال ۱۳۷۸ انصاری در تحقیقی میزان ریزش روکش تمام پرسن سمان شده با دو نوع سمان گلاس آینومر تقویت شده رزینی را بررسی نمود. نتایج نشان داد که میزان ریزش در حد فاصل بین سطح مینا و سمان از ریزش میان عاج و سمتموم با سمان در هر دو نوع کمتر بود و اختلاف معنی‌داری در میزان ریزش بین دو نوع سمان Direct و Viter bond وجود نداشت (۱).

سمان‌های دندانی عموماً بر اساس ترکیباتشان دسته‌بندی می‌شوند و سمان زینک فسفات از قدیمی‌ترین سمان‌هاست که به عنوان یک استاندارد برای مقایسه سایر سمان‌های جدید به کار می‌رود (۱۲).

در این تحقیق سمان آریادنت ایرانی با سمان خارجی مشابه هاروارد آلمان مقایسه شد، تا چنانچه تفاوتی در ریزش نباشد در آینده بتوان از سمان زینک فسفات آریادنت که ارزان‌تر و دسترسی به آن برای دندانپزشکان راحت‌تر است، استفاده شود.

## مواد و روش‌ها

تعداد ۴۰ دندان پرمولر سالم و عاری از پوسیدگی ماگزیلا که جهت درمان ارتودنسی کاندید خارج شدن از دهان بودند، پس از کشیده شدن و بررسی توسط ذره‌بین نوری (lighted magnifier) جهت نداشتن ترک در فرمالین ۱۰٪ در دمای اتاق نگهداری شدند (۴، ۵). به منظور تراش و قالب‌گیری راحت‌تر دندان‌ها داخل باکس قرار گرفتند. برای باکس کردن دندان‌ها از یک قالب تهیه شده توسط پوتی استفاده شد. به طوری که در سمت باکال تمام باکس‌ها یک شکاف V شکل در یک محل و به یک اندازه ایجاد شد، تا تری اختصاصی یک مسیر نشست و برخاست روی تمام باکس‌ها داشته باشد. دندان‌ها با استفاده از فرزهای الماسی تیپر با انتهای گرد و تیپر با انتهای تخت

روش wax up دای‌ها wax up شدند و کوپینگ فلزی هر دای پس از سیلندرگذاری با آلیاژنیکل - کروم (Veroband ، آمریکا) در لابراتوار با شرایط یکسان ریخته شد (شکل ۳ و ۴).

پس از بررسی انطباق سطح داخلی کوپینگ و خط خاتمه تراش بر روی دندان مربوطه، به ترتیب توسط ماده واش و ذره بین نوری ۵ مورد مشکل دار حذف شده، موارد جدید جایگزین شد. سپس دندان‌ها به صورت تصادفی شماره گذاری شده و به دو گروه ۲۰ تایی تقسیم شدند. شماره‌های فرد با سمان زینک فسفات ایرانی (Aria dent - آسیا شیمی طب) و دندان‌های با شماره زوج با سمان زینک فسفات خارجی (هاروارد - آلمان) که از بازار خریداری شده بودند سمان شدند. طریقه سمان کردن بدین صورت بود که طبق دستور کارخانه در هر دو نوع سمان نسبت حجم پودر به مایع ۱/۵ به ۱ است که پودر و مایع به صورت جداگانه روی اسلب شیشه‌ای سرد قرار گرفتند. از اسپاتول جهت تقسیم پودر به قطعات کوچک مساوی (۶ قطعه) استفاده شد. کوچکترین قسمت بر روی اسلب به مدت ۲۰ ثانیه در منطقه‌ای وسیع با مایع مخلوط گردید (با این کار به خنثی شدن اسید و به تعویق افتادن زمان سخت شدن کمک می‌شود). به تدریج پودر بیشتری به مخلوط اضافه شد و قسمت‌های بعدی هر کدام به مدت ۱۰ ثانیه با حرکت دورانی در منطقه‌ای وسیع اضافه شدند (هر چقدر مقدار پودر اضافه شده به مایع بیشتر باشد سمان حاصله قوی‌تر و اسیدیته آن کمتر خواهد بود) قوام مخلوط با بلند کردن آرام اسپاتول کنترل گردید. در صورتی که قوام آن صحیح باشد قبل از اینکه به روی اسلب شیشه‌ای برگردد تقریباً به طول ۱۰mm بین اسپاتول و اسلب به شکل یک رشته ممتد در می‌آید.

وقتی قوام مناسب به دست آمد سمان به سرعت مثل روش نقاشی کردن به وسیله یک اسپاتول پانسمان روی سطوح داخلی رستوریشن تمیز و خشک قرار گرفت و رستوریشن روی دندان مربوطه نشانده شد (۱۷). سپس با فشار انگشت به مدت ۵ دقیقه نگه داشته شد تا سمان سخت گردد و اضافات سمان برداشته شد.


شماره ۱۶-۰-۴۶۸ (Diatech-سوئیس) برای رستوریشن‌های متال سرامیک تراش استاندارد داده شدند. به این ترتیب که خط خاتمه تراش شولدر به پهنای ۱/۲mm در سمت باکال و چمفر به پهنای ۱/۸mm در سایر سطوح بود. کاسپ‌های فانکشنال ۲mm، کاسپ‌های غیرفانکشنال ۱/۵mm و بول فانکشنال ۵/۵mm تراش داده شدند (۱۷) (شکل ۱).

برای مشابه‌سازی با شرایط کلینیکی قالب‌گیری از دندان‌های تراش خورده به عمل آمد و با استفاده از موم در روی دندان تراش خورده فضای ۶mm برای ماده قالب‌گیری پوتی ایجاد گردید و با استفاده از آکریل فوری، تری اختصاصی طوری ساخته شد که فقط یک مسیر نشست و برخاست داشته باشد. از ماده قالب‌گیری سیلیکون تراکمی (اسپیدکس - آسیاشیمی طب - ایران) باروش ریلاین یعنی استفاده از پوتی و واش برای تهیه دای دندان‌ها استفاده شد. برای اینکه فضای واش (light body) برای تمام نمونه‌ها یکسان باشد، یک فضاکنگه دار فلزی به ضخامت ۱/۵mm روی دندان تراش خورده قرار داده شد و بعد با استفاده از ماده پوتی و با استفاده از تری اختصاصی قالب‌گیری انجام شد. پس از سفت شدن پوتی و بیرون آوردن تری از روی دندان تراش خورده، فضاکنگه دار از داخل پوتی برداشته شد که سبب ایجاد فضا برای واش گردید. سپس واش مخلوط و دوباره قالب‌گیری شد. استفاده از این روش سبب شد که برای تمام نمونه‌ها ضخامت پوتی و واش یکسان باشد. پس از قالب‌گیری، از هر نمونه تراش، قالب از نظر دقت و ثبت جزئیات بررسی شد و بعد از آن قالب با گچ استون نوع ۴ (die stone type IV) ریخته شد. برای ریختن اول مقدار معینی آب (۴ml) در ظرف لاستیکی ریخته، مقدار معینی گچ استون (۲۰gr) به آن اضافه شد پس از پانزده ثانیه که گچ خوب در آب حل شد با اسپاتول برای مدت ۶۰ ثانیه مخلوط گردید. بعد از آن برای خارج شدن هوا یا حباب از گچ، ظرف روی ویراتور قرار گرفت و با استفاده از اسپاتول هم‌زن و ویراتور گچ استون کم‌کم در قالب ریخته شد، تا قالب از گچ پر گردید. پس از یک ساعت دای از قالب بیرون آورده شد و بدین ترتیب تعداد چهل دای از دندان‌های تراش خورده ساخته شد (۸) (شکل ۲).

روی تاج دای‌ها یک لایه لاک ناخن جهت ایجاد فضا برای سمان، تا یک میلی‌متری خط خاتمه تراش زده شد و سپس با استفاده از موم اینله آبی (رامین موم - ایران) و



شکل ۴: دندان با کوپینگ



شکل ۱: دندان تراش خورده - نمای پروگزیمال




شکل ۵: دندان‌های سمان شده و لاک خورده



شکل ۲: دندان، تری، فضا نگهدار، دای



شکل ۶: گروه‌های کنترل مثبت و منفی



شکل ۳: دای Wax up شده

حمام ۳۵ ثانیه و فاصله زمانی بین دو حمام ۳۰ ثانیه بود (از این دستگاه برای شبیه‌سازی حرارتی محیط دهان استفاده می‌گردد). درجه حرارت آب گرم  $54 \pm 4^\circ\text{C}$  و دمای آب سرد  $4 \pm 2^\circ\text{C}$  بود. بعد از اتمام ترموسایکلینگ ریشه دندان‌ها در هر دو گروه ۲۰ تا ۲۰ نمونه‌های فرد و زوج از ناحیه

وقتی که بر روی تمام نمونه‌ها کوپینگ‌ها سمان شدند، دندان‌های روکش شده به مدت یک هفته در آب مقطر در دمای  $37^\circ\text{C}$  درجه سانتی‌گراد در دستگاه انکوباتور (Leec، انگلستان) نگهداری گردیدند. سپس هر دو گروه در ۱۰۰ دور ترموسایکل شدند (۱۱)، که در هر دور مدت زمان

جهت بررسی میزان نفوذ رنگ از استریو میکروسکوپ (Technica، آلمان) با بزرگ‌نمایی  $20\times$  استفاده گردید و میزان نفوذ رنگ به صورت عمودی از ناحیه تماس رستوریشن با دندان به وسیله کولیس با دقت یک دهم میلی‌متر در نقاط A لینگوال و B باکال به صورت blind اندازه گرفته شد. اندازه‌گیری برای هر نمونه سه بار تکرار شده و میانگین آنها به دست آمد تا احتمال خطا پایین آمده و نتیجه دقیق‌تری به دست آید (اشکال ۷، ۸، ۹، ۱۰).

درجه‌بندی میزان نفوذ رنگ به شرح ذیل می‌باشد (۱):

درجه صفر: هیچ‌گونه نفوذ رنگی وجود ندارد.

درجه یک: نفوذ رنگ تا ۱mm بالای حد خط خاتمه تراش

درجه دو: نفوذ رنگ تا ۲-۱mm بالای حد خط خاتمه تراش


درجه سه: نفوذ رنگ تا ۳-۲mm بالای حد خط خاتمه تراش

درجه چهار: نفوذ رنگ بیشتر از ۳mm بالای حد خط خاتمه تراش


آکریل باکس تا یک میلی‌متری خط خاتمه تراش توسط ۲-۳ لایه لاک ناخن پوشانده شد (شکل ۵). یک دندان برای کنترل مثبت (بدون لاک) و یک دندان برای کنترل منفی (با لاک در تمام سطوح ریشه و کوپینگ) آماده گردید (شکل ۶). سپس دندان‌ها در محلول متیلن بلو ۲٪ به مدت ۲۴ ساعت در دمای  $37^{\circ}\text{C}$  قرار گرفتند (محلول متیلن بلو ۲٪ از حل کردن ۲gr پودر متیلن بلو در ۱۰۰cc آب به دست می‌آید). بعد از آن دندان‌ها کاملاً با آب شست‌وشو شده و تمیز گردیده، پس از آنکه در رزین شفاف سلف کیور (Heraeus-kulzer, Melio Dent، چین و آلمان) قرار گرفتند، به وسیله دیسک الماسی (Edenta، سوئیس) زیر جریان کافی آب برش باکولینگوالی (جهت دسترسی به خط‌های خاتمه تراش شولدر و چمفر در سطوح لبیال و لینگوال) داده شدند و تعداد ۷ دندان به دلیل جدا شدن کوپینگ از دندان یا سوختن دندان در اثر حرارت دیسک حذف شدند.




شکل ۹: نفوذ رنگ در سمان آریادنت



شکل ۷: نفوذ رنگ در گروه کنترل مثبت



شکل ۱۰: نفوذ رنگ در سمان هاروارد



شکل ۸: نفوذ رنگ در گروه کنترل منفی

میانگین ریزش در نقطه A برای سمان زینک فسفات آریادنت برابر  $1/4 \pm 1/81$  میلی‌متر بود و برای سمان زینک فسفات هاروارد  $1/05 \pm 1/97$  میلی‌متر بود.

میانگین ریزش در نقطه B برای سمان زینک فسفات آریادنت برابر  $1/17 \pm 1/4$  میلی‌متر و در سمان زینک فسفات هاروارد  $0/84 \pm 1/17$  میلی‌متر بود (جدول ۱).

در سمان زینک فسفات آریادنت ۷ نمونه در سطح باکال (نقطه B) و ۴ نمونه در سطح لینگوال (نقطه A) هیچ‌گونه نفوذ رنگی نداشتند (درجه صفر) و در سمان زینک فسفات هاروارد در سطوح باکال و لینگوال فقط در یک نمونه از هر کدام، نفوذ رنگ وجود نداشت. تعداد نمونه‌ها با حداکثر نفوذ رنگ (درجه ۴) در سطوح باکال و لینگوال با سمان زینک فسفات آریادنت به ترتیب برابر ۳ و ۵ بود در حالی که تعداد نمونه‌ها در سمان زینک فسفات هاروارد به ترتیب ۲ و ۵ بود (جدول ۲).

بین مقدار ریزش سمان زینک فسفات آریادنت و هاروارد در نقطه A و B اختلاف معنی‌دار آماری مشاهده نگردید.

تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از کامپیوتر و تست نان‌پارامتریک Wilcoxon matched paired signed-Rank test انجام گرفت.

## نتایج

در این تحقیق که به صورت *in vitro* انجام گرفت، کوپینگ‌های سمان شده روی ۴۰ دندان تراش داده شده پره‌مولر ماگزایلا با برش باکولینگوالی به دو نیم تقسیم شدند لازم به ذکر است که تعداد ۱۴ عدد از نمونه‌ها به دلیل جدا شدن دندان از کوپینگ یا سوختن در اثر ارتعاش و یا حرارت دیسک از مطالعه حذف شدند. نتایج مربوط به ۳۳ جفت نمونه باقیمانده به شرح ذیل می‌باشد:

مقدار حداقل ریزش در هر دو نقطه B و A نمونه‌های سمان شده با هر دو نوع سمان زینک فسفات آریادنت و هاروارد برابر صفر بود. مقدار حداکثر ریزش در سمان زینک فسفات آریادنت در نقطه A برابر  $5/1$  میلی‌متر و در سمان زینک فسفات هاروارد  $4/4$  میلی‌متر بود. در نقطه B این مقادیر به ترتیب  $4/7$  میلی‌متر و  $4/2$  میلی‌متر بود.

جدول ۱: شاخص‌های مربوط به ریزش دو نوع سمان زینک فسفات آریادنت و هاروارد

سمان زینک فسفات هاروارد		سمان زینک فسفات آریادنت		نوع سمان و محل شاخص
نقطه B	نقطه A	نقطه B	نقطه A	
۱/۷۱	۱/۹۷	۱/۴	۱/۸۱	میانگین
۰/۸۴	۱/۰۵	۱/۱۷	۱/۴	انحراف معیار
۰/۱۵	۰/۱۹	۰/۲۱	۰/۲۵	خطای معیار
۰	۰	۰	۰	مقدار حداقل ریزش
۴/۲	۴/۴	۴/۷	۵/۱	مقدار حداکثر ریزش
۱/۱	۱/۴	۰	۰	مد (mode)

نقطه A: سطح لینگوال  $P > 0/05$  نقطه B: سطح باکال

جدول ۲: توزیع فراوانی ساده و نسبی مقادیر ریزش سمان زینک فسفات بر حسب نوع آریادنت و هاروارد

سمان زینک فسفات هاروارد				سمان زینک فسفات آریادنت				نوع سمان و محل	درجه نفوذ رنگ
نقطه B		نقطه A		نقطه B		نقطه A			
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد		
۳/۰۳	۱	۳/۰۳	۱	۲۱/۲۱	۷	۱۲/۱۲	۴	۰	
۱۵/۱۵	۵	۱۲/۱۲	۴	۱۸/۱۸	۶	۱۵/۱۵	۵	۱	
۴۵/۴۵	۱۵	۴۲/۴۲	۱۴	۳۳/۳۳	۱۱	۴۵/۴۵	۱۵	۲	
۳۰/۳۰	۱۰	۲۷/۲۷	۹	۱۸/۱۸	۶	۱۲/۱۲	۴	۳	
۶/۰۶	۲	۱۵/۱۵	۵	۹/۰۹	۳	۱۵/۱۵	۵	۴	
۱۰۰	۳۳	۱۰۰	۳۳	۱۰۰	۳۳	۱۰۰	۳۳	جمع	


حداکثر میزان ریزش در نقاط A و B در سمان آریادنت بیشتر از سمان هاروارد بود که در سمان زینک فسفات آریادنت در نقطه A برابر ۵/۱ میلی‌متر و با سمان زینک فسفات هاروارد ۴/۴ میلی‌متر بود و در نقطه B این مقادیر به ترتیب ۴/۷ میلی‌متر و ۴/۲ میلی‌متر بودند که کمتر از میزان ریزش در تحقیق انصاری (۱) بوده، اما از تحقیق Tjan (۱۸) بیشتر است. علت تفاوت ریزش نمونه‌ها در هر گروه و یا در دو گروه را می‌توان به دلیل عواملی که به نشست کامل رستوریشن بستگی دارد نسبت داد. این عوامل عبارتند از: ویسکوزیته سمان، مورفولوژی تراش و جهت یا نیرویی که برای نشان دادن بکار می‌رود (۱۸، ۲۲).

میانگین ریزش در نقطه A برای سمان زینک فسفات آریادنت کمتر از سمان زینک فسفات هاروارد و به ترتیب ۱/۸۱ میلی‌متر و ۱/۹۷ میلی‌متر بود. میانگین ریزش در نقطه B نیز در سمان زینک فسفات آریادنت کمتر از سمان زینک فسفات هاروارد و به ترتیب ۱/۴ میلی‌متر و ۱/۷۱ میلی‌متر بود. میانگین ریزش در سمان‌های زینک فسفات آریادنت و هاروارد مشابه با میانگین ریزش در سمان زینک فسفات در تحقیقات Doruff (۹)، White (۲۰، ۲۱) و Tjan (۱۸) بود.

در سمان زینک فسفات آریادنت ۳۳/۳۳ درصد از نمونه‌ها و در سمان زینک فسفات هاروارد ۶/۰۶ درصد از نمونه‌ها در نقاط A و B هیچ‌گونه ریزشی نداشتند که به

نمودار ۱: نمایش میانگین ریزش سمان زینک فسفات آریادنت

در مقایسه با سمان زینک فسفات هاروارد در دو نقطه A, B  
( $P > 0.05$ )



بحث

این تحقیق که به صورت *in vitro* روی میزان ریزش سمان زینک فسفات آریادنت و هاروارد، با بررسی ۳۳ جفت نمونه سمان شده، در سطوح لینگوال و باکال (به ترتیب نقاط A و B) انجام گردید، نشان داد که حداقل میزان ریزش در هر دو نقطه B و A در هر دو نوع سمان زینک فسفات آریادنت و هاروارد برابر با صفر است که با نتایج تحقیق Tjan (۱۸) که بر روی سمان‌های زینک فسفات (Flecks) و Panavia EX انجام شده بود، یکسان بود.

به طور کلی بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق حداقل میزان ریزش در هر دو نوع سمان یکسان بود و حداکثر ریزش نمونه‌ها در سمان زینک فسفات آریادنت بیشتر بود. به علاوه میانگین ریزش در سمان زینک فسفات آریادنت کمتر بود و اختلاف معنی‌داری در ریزش بین دو سمان وجود نداشت.

#### پیشنهادات

۱- توصیه می‌شود برای نشست بهتر کراون در تحقیقات آینده بر روی دندان تراش خورده شیار ایجاد نموده و یا داخل کراون Vent ایجاد شود که خروج سمان راحت‌تر شود.

۲- گزارش شده است که مواد dentin bonding احتمالاً با سیل کردن توپول‌های عاجی سبب کاهش ریزش خواهند شد بنابراین انجام تحقیقی توصیه می‌شود که در آن میزان ریزش سمان زینک فسفات آریادنت با و بدون dentin bonding اندازه‌گیری شود.

ترتیب مشابه با تحقیق Hirschfeld (۱۰) روی سمان Miracle mix و تحقیق Tjan (۱۸) روی ریزش سمان زینک فسفات بود.

فراوانی نمونه‌ها با حداکثر نفوذ رنگ، در سمان‌های زینک فسفات آریادنت و هاروارد به ترتیب ۲۴/۲۴ درصد و ۲۱/۲۱ درصد بود که نزدیک به نتایج به دست آمده در تحقیق Hirschfeld (۱۰) روی سمان رزین - گلاس اینومر بود.

بر اساس نتایج گزارش شده از تحقیقات Watts (۱۹) هر چه میزان درز حفاصل کراون یا ماده ترمیمی و دندان بیشتر باشد مقدار ریزش بیشتر خواهد بود. بنابراین علت میانگین کمتر ریزش سمان زینک فسفات آریادنت را می‌توان به دلیل انطباق بهتر آن دانست و یا اینکه احتمالاً سمان زینک فسفات هاروارد به تکنیک حساس‌تر است و در هنگام سمان کردن باید دقت بیشتری در مورد کنترل ویسکوزیته نمود، که خود به زمان مخلوط کردن، مقدار پودر و مایع و شرایط مخلوط کردن بستگی دارد.

نتایج آماری نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین مقدار ریزش در نقاط B و A در دو گروه سمان زینک فسفات آریادنت و هاروارد وجود ندارد.

## Summary

### Comparative Study of Microleakage of Full Crown Restorations Luted with Ariadent and Harward Zinc Phosphate Cements

Amini P., DDS., MDS.<sup>1</sup> and Pouya S., DDS.<sup>2</sup>

1. Assistant Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

2. Dentist

*Film thickness, strength, solubility and microleakage of dental cements are essential factors in cement selection by dentist. Since failure of metal ceramic restorations is mostly due to their marginal leakage and previous studies have shown that microleakage of Resin, Glassionomer and Zincphosphate cements are different, this study was done to compare the rate of microleakage between Ariadent and Harward zinc phosphate cements. In the case of observing no difference in microleakage of two cements Ariadent zinc phosphate cement which is more available than Harward zinc phosphate cement can be recommended. Forthy sound permanent premolar teeth extracted for orthodontic purposes were used. Standard metal-ceramic preparation had been performed for all the teeth. In each tooth shoulder and chamfer finishing lines had been produced in labial and lingual surfaces respectively. After preparation of metal copings the prepared teeth were randomly divided into two experimental groups. In one group copings were cemented by Ariadent zinc phosphate cement and in the other group Harward zinc phosphate cement was used for luting. Both groups were sectioned buccolingually. The amount of dye microleakage was measured by stereomicroscop and non parametric willcoxon test was used for data analysis. Results showed that the mean of dye microleakage in Ariadent zinc phosphate cement in labial ( $1.4 \pm 1.17$ ) and lingual surfaces ( $1.81 \pm 1.4$ )*



were less than those in Harward zinc phosphate cement ( $1.71 \pm 0.84$  and  $1.97 \pm 1.05$  respectively). There was no significant difference in microleakage between the two experimental groups.

*Journal of Kerman University of Medical Sciences, 2005; 12(1): 50-59*

**Key words:** Dental Cements, Microleakage, Marginal integrity, Zinc phosphate cements

## منابع

۱. انصاری ق. بررسی آزمایشگاهی تطابق لبه‌ای ریزش روکش تمام پرسنل سیمان شده توسط دو نوع سمان گلاس آینومری تقویت شده رزینی. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۷۸، جلد ۱۷، شماره ۱، ص ۹-۱۶
۲. خسروی ک. بررسی میزان ریزش حد فاصل آمالگام و کامپوزیت در ترمیم دندان‌های خلفی. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۷۷، جلد ۱۶، شماره ۳، ص ۲۷۷-۲۶۹
۳. صدر س ج. اصول و مبانی مراحل کلینیکی پروتزهای ثابت دندانی، چاپ سوم، تهران: صدران کتاب، ۱۳۸۲، فصل ۲۰، ص ۱۰۳۱ و ۱۰۴۷-۱۰۳۸.
۴. علوی ع الف، شرف‌الدین ف. مقایسه خارج دهانی تأثیر Panavia EX و Degufill-M و Varnish copolite بر کاهش میزان ریزش در پرکردگی آمالگام، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. ۱۳۷۸، (۱): ص ۹-۱۶.
۵. قاسمی الف، اسماعیلی ل. بررسی ریزش در کامپوزیت‌های مستقیم و غیرمستقیم. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۷۶، ۳۰: ص ۳۴-۲۷

6. Coleman A.J, Moses M.S, Rickerby H.H. Macromolecular leakage beneath full cast crowns: A two- year *in vitro* investigation. *J Prosthet Dent* 2001; 85: 20-25
7. Craig R.G, Powers J.M. Restorative Dental Material. 11<sup>th</sup> Ed. St. Louis. Mosby Co, 2002, P594
8. Craig R.G, Powers J.M, Wataha J.C. Dental Materials Properties and Manipulation, 7<sup>th</sup> Ed, St. Louis. Mosby Co. 2000; Chap 7,13.
9. Doruff M, Halvorson R, Keck S. Crown microleakage of various permanent cement products. *J Dent Res* 1995; 74: 243-252
10. Hirschfeld Z, Frenkel A, Zyskind D, Fuks A. Marginal leakage of class II glass ionomer-composite resin restorations: An *in vitro* study. *J Prosthet Dent* 1992; 67: 148-53.
11. Lindquist T.J, Connolly J. *In vitro* microleakage of luting cements and crown foundation material. *J Prosthet Dent* 2001; 85: 292-8.
12. Philips R.W. Skinner's science of dental materials. 8<sup>th</sup> Ed. Philadelphia, W.B. Saunders 1982; P452, 455
13. Piemjai M, Miyasaka K, Lawaski Y, Nakabayashi N. Comparison of microleakage of three acid-base luting cements versus one resin bonded cement for Class V direct composite inlays. *J Prosthet Dent* 2002; 88: 598-603
14. Pilo R, Cardash H.S. *In vivo* retrospective study of cement thickness under crowns. *J Prosthet Dent* 1998; 79: 621-5
15. Piwowarczyk A, Lauer H.C. Mechanical properties of luting cements after water storage. *Oper Dent* 2003; 28: 535- 42.
16. Rosenstiel S.F, Land M.F, Fujimoto J. Contemporary fixed prosthodontics 3<sup>rd</sup> ed., St. Louis, Mosby Inc 2001; P766- 771 .
17. Shillingburg H.T, Hobo S and Whitsett L. Fundamentals of fixed Prosthodontics. Chicago Quintessence Co. 3<sup>rd</sup> Ed. 1996; Chap 22: 385-409, Chap 10: 151.
18. Tjan A.H, Dunn J.R, Grant B.E. Marginal leakage of cast gold crowns luted with an adhesive resin cement. *J prosthet Dent* 1992; 67: 11-5.

19. Watts D.C, Shrinkage stress in bonding of inlay. *J Dent* 1990; 18: 70.
20. White S.N, Furuichi R, Kyomen S.M. Microleakage through dentin after crown cementation. *J Endod* 1995; 21: 9-12.
21. White S.N, Sorensen J.A, Kang S.K, Caputo A.A. Microleakage of new crown and fixed partial denture luting agents. *J Prosthet Dent* 1992; 67: 156-6.
22. White S.N, Yu Z, Kipnis V. Effect of seating force on film thickness of new adhesive luting agents. *J Prosthet Dent* 1992; 68: 476-481
23. White S.N, Yu Z, Tom J.F, Sangsurasak S. *In vivo* marginal adaptation of cast crowns luted with different cements. *J prosthet Dent* 1995; 74: 25-32.